

MALECH

Wässrige Grundierung auf Basis fein dispergierter Acrylate



ANWENDUNGSBEREICH

Malech ist eine Grundierung für die farbigen Oberflächensysteme **Elastocolor** und **Elastocolor Rasante** auf zementäre Wandflächen (Beton, Zementputze, zementäre Betoninstandsetzungsmörtel). Mit **Malech** wird eine gleichmässige Saugfähigkeit der Oberflächen und eine bessere Anhaftung des nachfolgenden Systems erzielt.

Anwendungsbeispiele

Malech wird verwendet als Grundierung:

- für neue und gut erhaltene alte, trockene Putze vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**;
- auf Altanstrichen vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**;
- von Untergründen in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Malech besitzt aufgrund der besonders feinen Verteilung der Acrylate ein besseres Penetrationsvermögen, als herkömmliche wässrige Grundierungen.

Malech ist lösemittelfrei und geruchsarm so dass es auch in geschlossener und schlecht belüfteter Umgebung verarbeitet werden kann. **Malech** eignet sich aufgrund seiner speziellen Formulierung zur Staubbindung auf der Oberfläche. Wegen seines guten Penetrationsvermögens reduziert **Malech** das Risiko des Auftretens von Ausblühungen.

WICHTIGE HINWEISE

Malech nicht verwenden:

- auf Metalluntergründen;
- auf nassen Untergründen;
- bei Temperaturen unter +5°C.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Flächen die neu oder mit einem Reparaturmörtel instandgesetzt worden sind, müssen absolut trocken, sauber und tragfähig sein. Verschmutzungen, Öle und Fette sowie andere störende Verunreinigungen müssen zuvor restlos beseitigt werden. Schadhafte Bereiche müssen repariert/ reprofiliert und Unebenheiten ausgeglichen werden.

Anmischen

Malech ist gebrauchsfertig.

Auf nicht sehr saugfähigen Untergründen sollte **Malech** mit Wasser bis zu 50% verdünnt werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch sollte **Malech** nochmals gründlich durchgemischt werden. **Malech** wird mit üblichen Arbeitsgeräten (Pinsel oder Roller) gleichmässig und pfützenfrei verarbeitet. **Malech** mindestens 12 Stunden vor Regen schützen. Je nach Umgebungsbedingungen kann **Malech** nach 4 bis 24 Stunden überarbeitet werden.

Reinigung

Im frischen Zustand kann **Malech** von Händen und Arbeitsgeräten mit ausreichend Wasser leicht abgewaschen werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

VERBRAUCH

100-150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

LIEFERFORM

10 kg Kunststoffeimer.

LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung zwischen +5°C und +30°C lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Malech ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Technische Merkblatt vorzeigen.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den Hinweisen unseres Entsorgungsratgebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Dichte (g/cm ³):	1,0
Viskosität (mPa·s):	20 (Spindel 1 - 100 Upm)
Festkörperanteil (%):	15
Lagerfähigkeit:	24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung
Kennzeichnung nach – GGVS/ADR: – VbF: – GefStoffV: – GISCODE/Produktcode:	kein Gefahrgut entfällt kein kennzeichnungspflichtiges Produkt M-GF 01- Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden
Zollkennziffer:	3903 90 00

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Austrocknungszeit:	ca. 12 Stunden
Wartezeit vor einem Farbanstrich:	4-24 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

00543-11-2009-de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

